



BACHL»»XPS®

Produktdaten XPS 200

Der Allrounder unter den Dämmstoffen

Der extrudierte Polystyrol-Hartschaum Bachl XPS gilt als „Allrounder“ unter den Dämmstoffen. Sehr hohe Druckfestigkeit, perfekte Dämmwerte, Wasserresistenz, Frostsicherheit, schwer Entflammbarkeit und leichte Verarbeitung zeichnen den Dämmstoff aus. Bachl XPS ist universell einsetzbar.

- » Wärmebrückendämmung
- » Bodendämmung
- » Kerndämmung
- » Innendämmung

www.bachl-xps.de


BACHL

Produktdaten XPS 200


Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol nach EN 13164 geschäumt.

Technische und physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	BACHL XPS® 200	BACHL XPS® 200 G
Oberfläche	Glatt	Gewaffelt
Anwendung nach DIN 4108-10	DAD, DEO dm, DAA dm, WAB, WI, DI, WZ	WI, DI, WAP, WZ
Plattenabmessung	glatte Kante 1250 x 600 mm	glatte Kante 1250 x 600 mm
Plattendicke	20 mm	20 mm
Technische Daten		
Wärmeleitfähigkeit EN 13164	0,035 W/ (m · K)	
Druckspannung bei 10 % Stauchung EN 826	≥ 200 kPa	
Wasseraufnahme Kapillar	0	
Geschlossenzelligkeit EN ISO 4590	> 95 %	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN 12086	80 - 200 Mui	
Brandverhalten DIN EN 4102	B1	
Brandverhalten DIN EN 13501-1	E	
max. Anwendungstemperatur	75° C	



GK
Gerade Kante



G
Gewaffelte Oberfläche

www.bachl-xps.de

KARL BACHL GmbH & Co KG
www.bachl.de · e-Mail: info@bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Kunststoffverarbeitung Röhrbach, 94133 Röhrbach, Tel. +49 (0) 8582/809-0, FAX +49 (0) 8582/809-320
Kunststoffverarbeitung Freyung, 94078 Freyung, Tel. +49 (0) 8551/9626-0, FAX +49 (0) 8551/9626-20
Kunststoffverarbeitung Bohumilice, CZ-38481 CKYNĚ, Tel. +420 (0) 388/303-212, FAX +420 (0) 399/303-217
Dämmstoffwerk Tittling, 94104 Tittling, Tel. +49 (0) 8504/95 75 77-0, FAX +49 (0) 8504/95 75 77-22
Dämmstoffwerk Paitzdorf, 07576 Ronneburg, Tel. +49 (0) 36602/30-0, FAX +49 (0) 36602/30-100
Dämmstoffwerk Brünn, CZ-66442 Modrice, Tel. +420 547 428 111, FAX +420 547 428 100
Dämmstoffwerk Tószeg, HU-5091 Tószeg, Tel. +36 (0) 56/586-500, FAX +36 (0) 56/586-498
Handelsniederlassung Österreich, A-4782 St. Florian/Schärding, Tel. +43 (0) 7712/4661-0, FAX +43 (0) 7712/4912
Handelsniederlassung Kroatien, HR-10090 Zagreb, Tel. +385 (0) 137/33761, FAX +385 (0) 137/33782
Handelsniederlassung Polen, PL-01-813 Warszawa, Tel. +48 (0) 22/7522952, FAX +48 (0) 22/7522948
Handelsniederlassung Italien, I-39011 Völlan/Lana, Tel. +39 0473/557059, FAX +39 0473/557431
Handelsniederlassung Rumänien, RO-3400 Cluj-Napoca, Tel. +40 (0) 264/420332, FAX +40 (0) 264/420334

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand November 2010.

